

Rigips®

RigiTop

RigiTop je kakovostna bela notranja zidna barva za barvanje različnih mineralnih in mavčnih podlag.

Prednosti:

- dobra pokrivnost
- mat estetski videz
- enostavno čiščenje
- visoka paroprepustnost

Področje uporabe

RigiTop je bela, notranja, disperzijska, dobro prekrivna, mat, visokokakovostna zidna barva, primerna za barvanje ometanih, glajenih, betonskih, mavčnih, mavčnokartonskih, azbestno-cementnih in opečnih površin v starih in novih zgradbah. Premaz je estetski in enostaven za čiščenje. Ne ovira paroprepustnosti stene. Izdelek je idealen kot zaključni dekorativni sloj pri sistemih Rigips.



Lastnosti podlage

Podlaga mora biti brez prahu in umazanije ter suha po celotni debelini. Pri ometanih površinah in betonskih stenah mora biti podlaga nosilna, stabilna in brez krčenja. Vse napake na podlagi je treba popraviti, na razpoke in stike med mavčnokartonskimi ploščami ali materiali z različnimi lastnostmi pa namestiti prekrivni ojačitveni trak.

Priprava podlage

Za apnene, z disperzijskimi barvami barvane ali zelo vpojne podlage, kot so star omet, porozni beton, perlitni osnovni omet, popravljen osnovni omet ali mavčnokartonske plošče, priporočamo uporabo osnovnega premaza RigiPrimer ali Rikombi Grund. Osnovni premaz nanesite pred barvanjem ter po glajenju in brušenju. Predhodno odstranite prah s površine, ki je nastal pri pripravljalnih delih, prejšnjih posegih ali iz drugih razlogov. Pred začetkom del barvo dobro premešajte z električnim mešalom na nizki hitrosti in z ustreznim mešalnim nastavkom.

Pokrivnost

~10 m²/liter/sloj pri priporočenem redčenju in enem nanosu. Pokrivnost barve se razlikuje glede na podlago; v normalnih pogojih priporočamo nanos dveh slojev. Navedene vrednosti pokrivnosti se nanašajo na gladke podlage. Pri grobih površinah priporočamo preverjanje pokrivnosti na mestu samem. Za pokrivnost ne prevzemamo odgovornosti.

Redčenje

Do 5% s čisto tekočo vodo iz pipe.

Orodja

Pleskarski valjček, čopič ali airless pištola za brizganje.

Način nanosa barve

Poskrbite, da bo barva enakomerno nanešena v več smereh (križni nanos).

Pogoji ob izvedbi

Temperatura zraka in površine mora biti med +5 °C in +25 °C!

Suho na otip

Po cca. 30 minutah. Navedene vrednosti veljajo pri 20 °C in 42 % relativni zračni vlagi. Pri drugačnih pogojih se lahko čas nanašanja in sušenja občutno podaljša.

Lastnosti

Potrdilo proizvajalca v skladu s standardom MSZ EN 13300:2002: drobnnozrnato, mat, razred pokrivnosti 2, odpornost na mokro drgnjenje v skladu z razredom 5. Visoka paroprepustnost.

Končni izgled

Mat.

Priporočeno število nanosov

Vsaj 2.

Čas sušenja med nanosi

2 uri.

Čiščenje

Z vlažno krpo.

Rok uporabe

18 mesecev v originalni embalaži, če je zaščitena pred zmrzaljo (datum proizvodnje je naveden na robu vedra). Po uporabi vedro dobro zaprite!

Gostota (pri 20°C)

1.55 g/cm³

Nehlapni delež

~60 % (m/m) (105 °C, 3 ure).

Embaliranje

15 litrov.

Razred gorljivosti

Negorljivo.

Nevarne sestavine

Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in
2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)

H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H412 – Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.

P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.

P262 – Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 – Nositi zaščitne rokavice.

P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko
vode.

P333 + P313 – Če nastopi draženje kože ali se
pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/
oskrbo.

P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite
CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P501 – Odstraniti vsebino/posodo: skladno z
lokalno regulativo.

EUH 211 – Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo
nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila
ali meglic.

Mejna vrednost EU za ta izdelek (A/a): 30 g/
liter (2010). Ta izdelek vsebuje manj kot 5 g/liter
hlapnih organskih spojin (VOC).

Pomembno

Pred uporabo preberite podroben tehnični list
tega izdelka.



SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI D.O.O.
Cvetkova ulica 1
1000 • Ljubljana • Slovenija
Tel.: 01 781 80 10
si@saint-gobain.com
www.saint-gobain.si

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost za kakovost svojih izdelkov izključno v okviru veljavnih splošnih prodajno-dobavnih pogojev. Vse tehnične informacije, navodila, priporočila in drugi podatki temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah ter veljajo ob predpostavki, da so izdelki pravilno skladiščeni, transportirani, obravnavani in uporabljeni v običajnih pogojih. Navedene informacije predstavljajo zgolj splošne smernice in ne pomenijo pravno zavezujočega jamstva za določeno izvedbo ali zagotovitev lastnosti izdelkov.

Ker nimamo vpliva na vremenske, izvedbene in druge pogoje pri vgradnji ter uporabi izdelkov, kupec oziroma uporabnik prevzema polno odgovornost za preveritev primernosti izdelka za predvideni namen ter za njegovo uporabo v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi listi, uradnimi smernicami, normativi, varnostnimi informacijami in navodili proizvajalca. Predpostavlja se, da izvajalec razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem in obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent.

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne prevzema odgovornosti za posledice, ki nastanejo zaradi nepravilnega skladiščenja, transporta, vgradnje ali uporabe izdelkov, uporabe v nasprotju z njihovim namenom ali po preteku navedenega roka uporabe. Navedeni podatki uporabnika ne razbremenjujejo obveznosti izvajanja lastnih pregledov in testiranja ter ne predstavljajo zagotovila lastnosti v pravnem smislu.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov in informacij brez predhodnega obvestila zaradi tehničnega napredka. Na zahtevo je na voljo strokovno tehnično svetovanje v fazah načrtovanja in uporabe izdelkov.