

## webersan presto 100 – tehnični list 03.04.2019

**webersan presto 100 je sanacijski osnovni obrizg, ki nanešen na podlago predstavlja kontaktni sloj za sanacijski omet. Nanaša se v obliki s pokravnostjo 100%.**

### LASTNOSTI

Uporaben pri webersan presto 100 in webersan 200 sanirnih sistemih za sanacijo od mehanskih in od vlage poškodovanih sten oziroma površin ter tudi od soli.

Ustvari enakomerno podlago, je odporen na sol, vodoodbojen, paroprepusten vendar ne preprečuje vlage. Preprečuje vdor soli v sanirni omet med časom vezave.

koefficient paroprepustnosti $\mu$	40
gradbeni material razreda	A1
razred moči	CS IV

### SUROVINSKA SESTAVA

Cement, apno, specialne primesi in dodatki.

## PRIPRAVA IN IZVEDBA

### PODLAGA

Poškodovani omet in omet 0,5 do 1 m nad njim popolnoma odstranimo in poglobimo ter očistimo rege med zidaki. Slabo oprijemljive fuge me zidaki nadomestimo z novimi. Poglobljene rege zapolnimo z sanirnim obrizgom Webersan presto 100. Po čiščenju podlage z krtačo, podlago očistimo, navlažimo in nanesemo osnovni obrizg Webersan presto 100 (za 100% pokrivanje podlage).

### IZVEDBA

Na dan nanosa je potrebno podlago enakomerno nanesti z osnovnim obrizgom v čisti vodi (6 litrov na vrečo). Premešamo v mešalniku in polnoploskovno nanesemo na podlago.

Pri visokih temperaturah in vetrovnosti je potrebno pred samo izvedbo podlago omočit s čisto vodo. Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana

01 781 80 10  
info@si.weber  
www.si.weber



**weber**  
SAINT-GOBAIN

## PORABA

Ca. 10 kg/m<sup>2</sup>

za 100% pokritost

## PRIPOMOČKI, ORODJA

Mešalo, zidarska žlica, večja posoda, kovinska letev.

Pripomočke in orodje po uporabi operemo s čisto vodo.

## EMBALIRANJE

Vreča po 30 kg.

Granulacija 2 mm

## SKLADIŠČENJE

Vse sistemske komponente lehko skladiščimo 6 mesecev v originalno zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred vlago zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih pogojev - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana

01 781 80 10  
info@si.weber  
www.si.weber

