

weber nivelit – tehnični list 01.03.2024

Samorazlivna talna izravnalna masa. weber nivelit je samorazlivna mikroarmirana notranja talna izravnalna masa namenjena za izdelavo ravnih površin v debelini od 2 do 22 mm, pred polaganjem tekstilnih, plastičnih, lesenih, keramičnih in ostalih oblog. Površina je pohodna po 6 do 8 urah. Primerna je za vse vrste starih in novih mineralnih podlag v zaprtih prostorih, vključno s sistemi talnega ogrevanja. weber nivelit izravnalna masa ima odlične razlívne lastnosti in je enostavna za vgradnjo. Pri pripravi mase upoštevajte priporočeno mešalno razmerje za vodo.

Področja uporabe

Samorazlivna talna izravnalna masa v prahu, namenjena za fino izravnavanje vseh vrst s cementom vezanih stabilnih talnih površin (cementni estrihi, beton, teraco in podobno) v debelini od 2 do 22 mm. Primerna je tudi za sisteme talnega gretja ter za pripravo tal pred lepljenjem tekstilnih ali plastičnih talnih oblog. Površina, obdelana z webernivelit izravnalno maso, je pohodna po 6 do 8 urah, odvisno od debeline nanosa. Čas sušenja pred lepljenjem keramike je 24 ur, pri polaganju ostalih oblog pa 72 ur.

LASTNOSTI

mešanje z vodo	cca. 5,25 litra na 25 kg
čas nabrekanja zmesi	cca. 10 minut
tlačna trdnost	min. 25 N/mm ²
upogibna trdnost	min. 6 N/mm ²
sprijemna trdnost	min. 0,5 N/mm ²
povprečna poraba materiala	1,7 kg na m ² za 1 mm debeline
čas obdelave	15 minut
debelina nanosa	do 22 mm
pohodnost po	6 - 8 ur
čas sušenja pred lepljenjem keramike	24 ur
čas sušenja pred polaganjem ostalih oblog	72 ur

Merjeno pri temperaturi +23°C in 50% relativni vlagi.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber



PRIPRAVA IN IZVEDBA

IZVEDBA

25 kg suhe zmesi zmešamo s 5,25 litra čiste vode. Pripravljeno zmes pustimo stati 3 minute, da se izločijo zračni mehurčki, in jo porabimo v 15 minutah. V primeru uporabe osnovnih premazov, weber nivelit maso nanašamo na posluh osnovni premaz. Maso razlijemo po tleh in razprostremo s pomočjo gladilke. Debelina enkratnega nanosa naj ne presega 22 mm. Ostanke zračnih mehurčkov odstranimo s pomočjo primernega orodja. Nadaljna dela so možna, ko je masa primerno suha.

PORABA

1,7 kg za mm debeline na m².

Poraba je odvisna od vrste in kakovosti podlage, tehnike nanosa in vrste uporabljenega orodja.

PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, čista, primerno nosilna ter brez prašnih delcev.

POGOJI UPORABE

Temperatura podlage in zraka pri izvedbi +5°C do +25°C.

Samorazlivno talno izravnalno maso razprostremo po suhi podlagi. Z maso obdelano površino zaščitimo pred neposrednim osončenjem in zmrzovanjem. Svež nanos ne sme zmrzniti v roku enega dne po izdelavi. Orodja, ostale pripomočke in površine takoj očistimo s čisto tekočo vodo.

PRIPOMOČKI, ORODJA

Nerjaveča posoda, električno mešalo, gladilka, brusilno orodje.

EMBALIRANJE

Vreča 25 kg.

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, zaščiteni pred zamrzovanjem in visokimi temperaturami.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber

