

webertherm 371 – tehnični list 04.05.2023

Mineralna fugirna masa za fugiranje fasadne opeke in oblog na notranjih in zunanjih površinah, namensko v webertherm AK/BK 500.

Zmes v prahu, embalirana v 30 kg vrečah.

PODROČJE UPORABE

webertherm 371 fugirna masa je namenjena fugiranju keramičnih oblog. Še posebej je primerna za fugiranje klinker oblog v fasadnih sistemih webertherm AK/BK 500.

LASTNOSTI

- odporna na vremenske vplive
- zmrzlinjsko odporna
- zavira navzemanje vode
- nudi zelo dober bočni oprijem

PODLAGA

Globina fug naj bo 10 do 15 mm. Votla mesta med zidaki in oblogo je potrebno predhodno zapolniti z malto, da se prepreči zatekanje ali nabiranje vode. Vidni zidaki morajo biti stari vsaj 3 do 4 tedne, da se prepreči spiranje malte med fugiranjem. Keramične in klinker obloge morajo biti stare vsaj 14 dni. Poglobljene fuge je potrebno očistiti s kartačo, po predhodni navlažitvi površine. Sledi solitra je potrebno pred fugiranjem strokovno očistiti.

IZVEDBA

Fugiranje z zemeljsko vlažno mešanico (Eisenfuge): suho zmes počasi zmešajte s čisto vodo s pomočjo električnega mešala. Pri tem upoštevajte predvideno mešalno razmerje zmesi in vode. Pravilna konsistenca je dosežena, ko malta ni več lepljiva in ne razpada. Fugirno maso vtiskamo v rego v dveh delovnih korakih. Po končanem vtiskanju površino previdno pometemo v diagonalni smeri na fugo.

Fugiranje s tekočo mešanico (Schlammfuge): suho zmes počasi zmešajte s čisto vodo s pomočjo električnega mešala. Pri tem upoštevajte predvideno mešalno razmerje zmesi in vode. Naknadno lahko zmes premešate z lopatico, brez dodajanja vode. Fugirno maso vdolajte globoko v fugo. Po nekaj minutah nanesite še malo fugirne mase in diagonalno očistite površino ter odstranite odvečni material. Ko se je fugirna masa na otip osušila, jo končno oblikujemo z gobo iz lateksa ali spužvasto gobo in nato končno očistimo z vodo. Morebitne ostanke fugirne mase po brisanju odstranite s ponovnim pranjem z rahlo vlažno gobo.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana

01 781 80 10
www.siweber
si@saint-gobain.com

Splošni napotki za izvedbo: zidake in obloge zaščitite pred močnim dežjem, direktnim osončenjem in zmrzaljo. Ob nevarnosti prehitrega izsuševanja fugirne mase priporočamo rahlo navlaževanje le te. Da bi se izognili barvnim razlikam, je treba mešanice fugirnih mas vedno zmešati in obdelati z enako določeno količino vode. Enovite in cele površine je potrebno obdelati z materialom iste sarže. Pred pričetkom del priporočamo izvedbo testne površine. Dodajanje primesi in aditivov ni dovoljeno. Med obdelavo in sušenjem temperatura zraka, uporabljenih materialov in podlage ne sme pasti pod +5°C.

PRIPRAVA MEŠANICE ZA FUGIRANJE IN OKVIRNA PORABA

Fugiranje s tekočo mešanico (Schlänmfuge): vsebino vreče zmešamo s cca. 4,8 litra vode. Poraba cca. 3,3 kg / m².

Fugiranje z zemeljsko vlažno mešanico (Eisenfuge): vsebino vreče zmešamo s cca. 3,0 litra vode. Poraba cca. 4,8 kg / m².

TEHNIČNE LASTNOSTI

Difuzijska upornost prehoda vodne pare μ	25
Koeficient navzemanja vlage w	0.5 kg/m ² ·√h
Gostota	ca. 1700 kg/m ³
Tlačna trdnost	ca. 10 N/mm ²
Upogibna trdnost	> 4 N/mm ²

SUROVINSKA SESTAVA

Cement, visoko kakovostna mineralna polnila, dodatki za obdelavnost in oprijem.

PRIPOMOČKI IN ORODJA

Nerjaveča posoda, električno mešalo, zidarska žlica, nerjaveča gladilka.

ČIŠČENJE

Pripomočke in orodje po uporabi operemo s čisto vodo.

EMBALIRANJE

Zmes v prahu, v 30 kg vrečah, 42 vreč na paleti.

SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana

01 781 80 10
www.siweber
si@saint-gobain.com

weber
SAINT-GOBAIN

we
care