

EM15, EM05 -webermaltex AC emulzija

Osnovni premaz in dodatek maltnim mešanicam.

O tem izdelku

webermaltex AC emulzija je namenjena za egalizacijo in nevtralizacijo vpojnih podlag pred nanosom talnih in zidnih izravnalnih mas, fasadnih lepil in lepil za keramiko. Lahko se uporablja kot dodatek za izboljšanje lastnosti lepil za keramiko programa webermaltex. Prav tako se uporablja kot vezni most, kjer se zahteva večja paroprepustnost.

webermaltex AC emulzijo mešamo v razmerju 1:4 (emulzija : voda)

Značilnosti in prednosti

- egalizacija vpojnih podlag
- nevtralizacija vpojnih podlag
- vezni most pri večjih paroprepustnostih
- je primerna za vse vrste ometov
- je primerna za vse vrste cementnih in anhidridnih estrihov
- je primerna za vse vrste mineralnih podlag
- uporabna kot dodatek k maltnim mešanicam

Potrebno je upoštevati

- Ni primerna za uporabo na mokri ali zamrznjeni podlagi, podlagi ki se tali ali pri kateri obstaja tveganje zamrzovanja v naslednjih 24 urah in na zelo krhkih podlagah.
- Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.



Pakiranje

Vedro:

- **5kg (EM 05)**
- **15 kg (EM 15)**

slika je simbolična

EM15, EM05 -webermaltex AC emulzija

Področja uporabe:

webermaltex AC emulzija je namenjena za egalizacijo in nevtralizacijo vpojnih podlag pred nanosom talnih in zidnih izravnalnih mas, fasadnih lepil in lepil za keramiko. Lahko se uporablja kot dodatek za izboljšanje lastnosti lepil za keramiko programa webermaltex. Prav tako se uporablja kot vezni most, kjer se zahteva večja paroprepustnost.

webermaltex AC emulzija je primerna za vse vrste ometov, cementnih in anhidridnih estrihov ter ostalih mineralnih podlag. Ni primerna za uporabo na mokri ali zamrznjeni podlagi, podlagi ki se tali ali pri kateri obstaja tveganje zamrzovanja v naslednjih 24 urah in na zelo krhkih podlagah.

Podlaga:

Podlaga mora biti nepremična, nosilna, trdna, suha, brez razpok, prašnih delcev in ostankov maščob, saj ter opažnih olj.

Ne nanašajte na zamrznjeno podlago, podlago, ki se tali ali pri kateri obstaja tveganje zamrzovanja v naslednjih 24 urah.

Pogoji uporabe:

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

Pripomočki orodja:

Pleskarski valjček, čopič.

Poraba:

Približno 0,2 kg/m², odvisno od podlage, kot prednamaz, ki se pripravlja v mešalnem razmerju 1:4 (emulzija:voda).

Količina emulzije, ki se uporablja kot dodatek maltnim mešanici, je vsakokratno navedena na embalaži.

Skladiščenje:

12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, zaščiteni pred zamrzovanjem in visokimi temperaturami.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@si.weber
www.si.weber

