

weberpas decofino – tehnični list 30.01.2024

Fini tankoslojni omet za obdelavo špalet in izdelavo dekorjev na fasadni površini

LASTNOSTI

Visokokakovosten, vodoodbojen, fin tankoslojni omet za obdelavo okenskih špalet in izdelavo dekorativnih površin na mineralnih podlagah in webertherm fasadnih sistemih.

PREDNOSTI

weberpas decofino je fin tankoslojni omet zrnatosti 1 mm, namenjen izdelavi dekorativnih površin. Omet je:

- vodoodbojen
- paroprepusten
- odporen na alkalije in pline
- pralen
- zmrzlinško odporen

PODLAGA

Mineralne podlage (apnene, apneno - cementne) morajo biti suhe, trdne in brez deformacij, ki so posledica krčenja, zvijanja ali posedanja. Nove podlage, na primer fini omet, morajo biti izdelane skladno z normativi. Podlaga naj bo ravna in brez razpok. Toplotni omet površinsko armiramo (v skladu z veljavnimi normativi, kot pri kontaktnih tankoslojnih fasadnih sistemih). Pri sanaciji mora biti podlaga očiščena slabo oprijemljivih in odpadajočih delcev, ostankov starih malt ter premazov.

IZVEDBA

Osnovni premaz: weber osnovni premaz (G700, G705) nanese na podlago dan pred nanosom weberpas decofino zaključnega sloja. Z njim nevtraliziramo podlago in dosežemo enakomerno vpojnost.

Nanos zaključnega sloja: weberpas decofino zaključni sloj dobro premešamo v vedru. Če je potrebno, dodamo malo vode. Zaključni sloj nanese na ustrezno pripravljeno podlago v debelini največjega zrna s pomočjo gladilke in takoj krožno zaribamo. Bolj grobo strukturo dobimo, če uporabljamo plutovinasto gladilko. Paziti moramo, da stična mesta dveh nivojev gradbenega odra zaribamo hkrati, mokro na mokro, in z enakimi gladilkami. Zaradi enakosti barvnega odtenka priporočamo, da hkrati zmešate vsebino več vedev v primerno veliki posodi.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Nanos zaključnega sloja pri več barvnih odtenkih: Z weberpas decofino zaključnim slojem lahko izvedemo tudi večbarvne kombinacije na eni površini. Mesta, na katerih se bodo stikale različne barve, zaščitimo z lepilnim trakom. Nato nanesemo prvi barvni odtenek in takoj odstranimo lepilni trak. Naslednji dan zalepimo lepilni trak po robovih predhodno nanešenega zaključnega sloja in nanesemo drugi barvni odtenek. Pri tem pazimo, da ne umažemo že obdelane površine.

Nasvet: Priporočamo uporabo svetlejših barvnih odtenkov - Indeks odboja svetlobe (HBW) naj bo nad 25.

PORABA

Približno 1,8 kg/m² pri debelini nanosa 3 mm.

SUROVINSKA SESTAVA

Silikatno, silikonsko vezivo, organsko vezivo za stabilizacijo, marmorni peski, alkalno obstojni pigmenti, fina polnila.

POGOJI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin. V pripravljen izdelek se ne sme dodajati kakršnih koli dodatkov ali vmešavati vode.

PRIPOMOČKI, ORODJA

Pleskarski valjček, čopič, jeklena in plastična gladilka, električno mešalo.

Vedra, posode in orodje takoj očistimo z vodo. Takoj moramo očistiti tudi vgrajene elemente na fasadi.

EMBALIRANJE

Vedro 30 kg.

SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



☎ 01 781 80 10
✉ info@siweber
🌐 www.siweber

