

webersan evoluzione – tehnični list 30.8.2023

webersan evoluzione je sanacijski omet primeren za vlažne in s solmi obremenjene zunanje in notranje površine.

LASTNOSTI

Omet za sanacijo od vlage in soli poškodovanih zunanjih in notranjih površin. Površina ne sme biti izpostavljena stalnemu stiku z vodo.

Mineralni omet z visoko paroprepustnostjo, vodoodbojnostjo in odpornostjo na soli.

paroprepustnost μ	cca. 15
gradbeni material razreda	A1
razred moči	CS II

SUROVINSKA SESTAVA

Apno, cement, peski, aditivi, mikroarmatura.

PRIPRAVA IN IZVEDBA

PODLAGA

Poškodovani omet in omet do 1 m nad njim popolnoma odstranimo in poglobimo ter očistimo rege med zidaki. Slabo oprijemljive fuge me zidaki nadomestimo z novimi. Poglobljene rege zapolnimo z ustreznim materialom. Primerna podlaga so opečnati in kamniti zidovi. Podlage na osnovi mavca niso primerne.

Podlago pred nanosom weber.san evoluzione očistimo s čisto vodo.

IZVEDBA

Na dan nanosa je potrebno podlago navlažiti. Suho mešanico zmešamo s 6 (za ometavanje) do 7,5 (za obrizg) litra čiste vode v električnem mešalniku. Omet nanese ročno z zidarsko žlico, kot obrizg polnopoloskovno, v debelini 5 do 10 mm. Po 24 urah sledi drugi nanos webersan evoluzione v debelini vsaj 20 mm. Skupna debelina nanosa lahko znaša največ 40 mm (vmesni čas 12 ur). Površino finalno izravnamo in pripravimo za nadaljno obdelavo.

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončju in nevarnosti omočnja površin.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber



PORABA

cca 20 kg/m² za 2 cm

PRIPOMOČKI, ORODJA

Mešalo, zidarska žlica, večja posoda, kovinska letev.

Pripomočke in orodje po uporabi operemo s čisto vodo.

EMBALIRANJE

Vreča po 30 kg.

Granulacija:

ca. 2,0 mm

SKLADIŠČENJE

Vse sistemske komponente lahko skladiščimo 6 mesecev v originalno zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred vlago zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber