

# weberbat rapid

## HITROSUŠEČ CEMENTNI MIKROARMIRAN ESTRIH

### O tem izdelku

Enokomponentni hitrosušječ cementni estrih za notranjo in zunanjo uporabo.

Barva: Siva

Uporaba: Namenjeno za izdelavo estriha na zunanjih in notranjih površinah v debelini 15 do 100 mm. Kot podlaga za nadaljnjo površinsko obdelavo v suhih in mokrih, neagresivnih okoljih.

Zrnatost: Max. 4 mm

### Značilnosti in prednosti

- visoka tlačna trdnost 30 MPa
- debeline plasti:
  - vezani estrih: 15 - 100 mm
  - plavajoči estrih: 40 - 100 mm
- pohodno po 2 urah
- obremenitev po 24 urah
- primeren za talno gretje

### Potrebno je upoštevati

- Dodajanje polnil, veziv in dodatkov ni dovoljeno.
- Ne uporabljajte pri temperaturah zraka in podlage pod +5 °C in ko je pričakovana zmrzal.
- Vse informacije v teh navodilih so neobvezujoče. Pripravljene so po najboljšem znanju in izkušnjah iz prakse ter temeljijo na najnovejših tehničnih spoznanjih.



### Pakiranje

Vreča 25 kg

slika je simbolična

# weberbat rapid

## Podlaga

Podlaga naj bo suha, čvrsta, nosilna, brez nevezanih delcev (npr. prahu), olj, maščob itd. Priporočamo, da podlago obdelate z ustreznim osnovnim premazom.

## Pogoji izvedbe

V času izvedbe in sušenja temperatura ne sme pasti pod +5°C (zrak in podlaga), izogibati se je treba neposrednim negativnim vplivom osončenja, vlage in prepiha. Ne uporabljajte pri temperaturah zraka in podlage nad 25°C.

## Priprava podlage

Vpojne podlage pred nanosom estriha premažemo z weberprim 801 osnovnim premazom, katerega lahko redčimo z vodo največ v razmerju 1:1. Na nevpojnih in problematičnih površinah (malo umazane površine od ostankov barve ali lepila) priporočamo uporabo weberpodklad haft osnovnega premaza.

## Priprava mešanice

Mešanico estriha pripravimo tako, da s pomočjo električnega ali gradbenega mešalnika postopoma vmešamo 1 vrečo (25 kg) v 2,8 l vode. Čas mešanja je 2 minuti. Pripravljeno mešanico porabimo v največ 20 minutah!

## Izvedba



Vsebino vreče (25 kg) postopno vmešamo v 2,8 litra vode in mešamo toliko časa, da dobimo homogeno zmes, ki jo porabimo v 20 minutah.



Estrih nanašamo na ustrezno pripravljeno podlago v debelini 15 do 100 mm.



Površino, v željeni debelini, izravnamo z leseno ali aluminijasto letvijo in zagladimo. Po potrebi estrih v času sušenja škropimo z vodo. Tako pripravljena tla so pohodna po dveh urah.

Priporočen čas za nadaljnje obdelave:

- cementne hidroizolacije: 24 ur
- keramika: 24 ur

## Orodje

Lesena ali aluminijasta letev, gladilka, posoda za mešanje, mešalo

## Čiščenje

Posode, naprave in orodje po uporabi očistimo z vodo.

### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
si@saint-gobain.com  
www.si.weber

# weberbat rapid

## Poraba

Suha mešanica: ca 18 – 21 kg/m<sup>2</sup>/1 cm debeline.

Navedene porabe so okvirne in se lahko razlikujejo glede na vrsto podlage in način obdelave.

## Embaliranje in pakiranje

Vreča 25 kg, paleta 42 vreč (1.050 kg)

## Skladiščenje

6 mesecev od datuma proizvodnje v originalni embalaži v suhih pokritih skladiščih.

## Opozorila

Dodajanje polnil, veziv in dodatkov ni dovoljeno. Ne uporabljajte pri temperaturah zraka in podlage pod +5 °C in ko je pričakovana zmrzal. Vse informacije v teh navodilih so neobvezujoče. Pripravljene so po najboljšem znanju in izkušnjah iz prakse ter temeljijo na najnovejših tehničnih spoznanjih.

## Napotki za varnost

Pred začetkom dela bodite pozorni na navodila za varovanje zdravja in okolja, ki so navedena na embalaži izdelka ali v varnostnih listih. Pri delu s pripravkom ne jesti, piti in kaditi. Uporabljajte predpisano zaščitno delovno opremo.

## Odlaganje odpadkov

Pri ravnanju z odpadki upoštevajte veljavno zakonodajo. Podrobnejše informacije so navedene v varnostnem listu proizvoda.

Z upoštevanjem teh navodil varujete svoje zdravje in okolje!

### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
si@saint-gobain.com  
www.si.weber

