

## webercol proFLEX – tehnični list 18.06.2021

**webercol proFLEX je cementno lepilo za lepljenje keramičnih in ostalih ploščic na notranjih in zunanjih talnih in zidnih površinah razreda C2TES1.** webercol proFLEX je izboljšano elastično in deformabilno (S1) cementno lepilo, namenjeno za najbolj zahtevna lepljenja vseh vrst keramičnih ploščic, granitogresa, klinkerja, naravnega in umetnega kamna ter mozaika vseh velikosti in dimenzij na notranjih in zunanjih zidnih in talnih podlagah. Primerno je za lepljenje na vse vrste ometov, cementnih in anhidridnih estrihov, mavčnih in ostalih mineralnih podlag. Ni primerno za lepljenje na les in kovino. webercol proFLEX lepilo s podaljšanim odprtim časom in zmanjšanim lezenjem je zaradi svoje visoke elastičnosti, oprijema in mehanske odpornosti primerno za lepljenje keramike na keramiko, sisteme talnega gretja ter ostale podlage z visokimi kriteriji lepljenja (bazeni, terase, dvorišča, pralnice in podobno) tako v stanovanjskih kot javnih prostorih.

### LASTNOSTI

webercol proFLEX je prašna mešanica sive barve sestavljena iz specialnega cementa, finih peskov izbranih granulacij, sintetičnih smol in posebnih dodatkov.

Za notranjo in zunanjo uporabo na talnih in stenskih površinah betona in različnih ometov in lepljenje keramičnih ploščic.

odprti čas	>30 min
debelina sloja	3 do 5 mm
uporabnost pripravljene zmesi	cca 6 ur
temperaturni pogoji nanašanja	+5 do +30 °C
fugiranje stenskih površin	po 12 urah
fugiranje talnih površin	po 24 urah
polna obremenitev	po 14 dneh

Časi, navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50% rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.

#### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
info@siweber  
www.siweber



# PRIPRAVA IN IZVEDBA

## PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, primerno nosilna, brez prašnih delcev, ostankov opažnih olj, saj ter starih opleskov. Slabe estrie in cementno mleko obvezno obrusite. Neravne talne podlage predhodno izravnajte z ustreznimi talnimi izravnalnimi masami.

Pri pripravi podlage moramo upoštevati ustrezne gradbene normative.

## IZVEDBA

V čisto in nerjavečo posodo vlijte cca. 8,25 litra čiste vode in med mešanjem z mešalom počasi dodajajte vsebino vreče (25 kg). Po 10 minutah zmes ponovno temeljito premešamo, da dobimo lepilo ustrezne gostote (brez grudic). Po potrebi dodamo še malo vode ali lepila. Lepilo nanašamo z nerjavečo gladilko v debelini 3 do 5 mm. Pripravljen zmes porabite v 6 urah! Pri bolj zahtevnih lepljenjih in pri lepljenju granitogreza lepilo nanašajte obojestransko (podlaga in ploščica). Pri slabših podlagah, večjih obremenitvah in talnem gretju priporočamo uporabo ustreznega osnovnega premaza.

## PORABA

Okvirna poraba 2 do 5 kg/m<sup>2</sup>, odvisno od vrste ploščic in podlage.

## SUROVINSKA SESTAVA

Cement, separirani peski, aditivi.

## POGOJI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

## PRIPOMOČKI, ORODJA

Nerjaveča posoda, električno mešalo, zidarska žlica, nerjaveča gladilka.

## EMBALIRANJE

Zmes v prahu, v 25 kg vrečah.

## SKLADIŠČENJE

Vsaj 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
info@siweber  
www.siweber

