

weberprim 801 – Tehnični list 30.11.2023

Alkalno obstojen osnovni premaz za vpojne površine. Namenjen je sprijetju prašnih delcev na površini, prepreči prehitro izsuševanje naslednjih nanosov, uskladi njihovo sušenje po površini in izboljša oprijem s podlago.

LASTNOSTI

- za močno vpojne površine
- za notranjo in zunanjo uporabo
- za stenske in talne površine

Enokomponenten, za uporabo pripravljen osnovni premaz brez topil.

Enostavnen nanos z valjčkom ali čopičem.

Orodje za nanos	Valjček, čopič
Čas sušenja	0,5 do 12 ur, odvisno od temperature in vlažnosti
Temperature ob izvedbi	Najmanj 5°C
paroprepustnost	cca 1800
gostota	Cca 1,01 kg/l
poraba	0,15 – 0,25 l/m ²

PODROČJE UPORABE

Uporablja se pred nanosom lepil za keramiko, malt, cementnih mas in zaključnih slojev/ometov.

Nanaša se na mavčne omete, mavčno kartonske plošče, mavčno vezane plošče, porobeton, mineralne omete in zaključne sloje, cementno vezane plošče, beton, opeka, cementni estrihi, kalcitno-sulfatni estrihi.

PRIPRAVA IN IZVEDBA

PODLAGA

Primerna je vsaka trdna, suha, vpojna podlaga, ki je stabilna, se ne krči, ne vsebuje primesi, ki bi zmanjševale oprijem. Neoprijete dele, odpadajoče omete in barve je potrebno odstraniti.

Površino je potrebno razprašiti, ostanke barv, apnenih nanosov, krušče omete in odpadajoče delce odstraniti. Apnene in disperzne barve je potrebno predhodno popolnoma posušiti.

Priprava podlage se prilagaja pogojem na gradbišču in vremenskim pogojem.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber



IZVEDBA

SPLOŠNA NAVODILA

- vse lastnosti so značilne za temperaturno območje +23°C in relativni zračni vlagi 50%
- Višje temperature in nižja vlažnost pospešijo, nižje temperature in visoka vlažnost pa upočasnijo sušenje
- Pri podlagah z vsebnostjo mavca je potrebno slediti specifičnim priporočilom proizvajalca
- Odstraniti je potrebno vse vodotopne ostanke starih lepil/malt
- Nanešen osnovni premaz mora biti zaščiten pred umazanijo in vlago

POSEBNA NAVODILA

- Na zunanjih površinah se izdelka ne nanaša v času dežja, možnosti dežja ali omočenja
- Weberprim 801 se lahko preplasti po 15. minutah v suhem in toplem vremenu. V mokrih pogojih in ali nizkih temperaturah je potrebno zagotoviti daljši čas sušenja.
- V notranjih prostorih je potrebno zagotoviti zadostni čas sušenja in prezračevanje

NANOS in IZVEDBA

- Weberprim 801 je pripravljen za izvedbo ali pa se ga redči z vodo v razmerju največ 1:1
- Drugi nanos je potreben pri močno vpojnih površinah
- Nanaša se enakomerno po celotni površini do zasičenja. Izogibati se je potrebno nastanku bolj ali manj vlažnih področij.
- Stanje zadostne osušitve se preveri s testom praskanja ali omočitve. Po zadostni osušitvi je površina pripravljena za naslednje nanose. Lepila se lahko nanesejo v obdobju dveh dni.

Opozorilo: nanos izdatnejše mešanice ali prevelika količina nanosa lahko vodita v formiranje filma in posledično manjšanje oprijema nadaljnjih nanosov. V mešanico ne dodajate nobenih dodatkov.

SUROVINSKA SESTAVA

Akrilna disperzija.

POGOJI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

PRIPOMOČKI, ORODJA

Valjček, čopič. Orodje takoj po uporabi operemo s tekočo vodo.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber



EMBALIRANJE

Ročka.

▪ 5 l

SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev skladiščeno v neodprti embalaži, primernih pogojih brez neposrednega osončenja, zmrzali..

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber