

weberton purolast fasadna barva – tehnični list 16.04.2025

weberton purolast fasadna barva je zaščitni premaz na osnovi čistih akrilatov. Primerna je barvanje betonskih površin in s programom weberrep obnovljenih betonov. Učinkovito ščiti pred vremenskimi vplivi, škodljivimi plini in karbonatizacijo.

BARVNI ODTENKI

362 barvnih odtenkov po weber barvni karti in **odtenki po želji**.

LASTNOSTI

Odlikuje jo:

- visoka pokrivnost
- visoka vodoodbojnost
- visoka zaščita pred karbonatizacijo betona

Odporna je na vremenske vplive in vplive svetlobe, brez leska in z visoko pokrivnostjo.

PODLAGA

Podlaga mora biti nepremična, nosilna, trdna, suha, brez razpok, prašnih delcev in ostankov maščob, saj ter opaznih olj.

IZVEDBA

Pripravljalna dela

Pri obnovitvenih delih moramo s podlage predhodno očistiti vse proste, lahko odpadajoče delce starega ometa, betonov ali ostanke premazov in jo skrbno oprati z vodo. Pri sanaciji betonov je potrebno začetno ali tekočo korozijsko škodo strokovno popraviti (zapreti pore, odkriti in odstraniti rjo na armaturi). Armaturo po čiščenju premažite z weberrep KB duo in obdelajte z weberrep R4 duo. Popravljeni in obnovljeni deli morajo imeti enako strukturo kot stari deli, brez razpok. Strukturna raznolikost podlage povzroča neenakomerne barvne efekte, ki so vidni kot svetle ali temne lise. Fasadno površino lahko obnovimo z apneno – cementno malto, skladno z normativi. Za obnovo finega ometa ali preplastitev priporočamo webersan – fini omet, kateremu po potrebi dodamo weber sprijemno sredstvo H. Stare organske premaze (disperzije, oljne premaze) odstranimo s pomočjo weber fasadnega lužila in vroče vode pod visokim pritiskom. Nato podlago temeljito operemo s čisto vodo. Pred pričetkom del zaščitimo vse steklene, kovinske in lesene elemente na fasadi.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno – dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber



Pred nanosom weberton purolast barve podlago egaliziramo z nanosom weberprim 554K osnovnega premaza in počakamo, da se posuši. weberprim 554K se redči z vodo v razmerju 1:3 do 1:4 (poraba 0,1 kg/m²)

Navodila za delo

weberton purolast fasadno barvo pred uporabo dobro premešamo. Če delamo na večji površini, vsebino več veder zmešamo v primerno veliki posodi. Nanašamo jo na suho podlago s pleskarskim valjčkom ali čopičem. Pri tem pazimo, da barvo enakomerno porazdelimo po celotni površini. Barvo vedno nanašamo dvakrat (osnovni in pokrivni nanos). Posamezni nanosi si sledijo v 12 urnem zamiku.

PORABA

cca. 0,4 – 0,5 kg/m²

2 premaza

Poraba je vsakokrat odvisna od vrste in grobosti podlage.

SUROVINSKA SESTAVA

Čista akrilna disperzija, mineralna polnila, pigmenti, posebni aditivi, dodatki za vodoodbojnost.

POGOJI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

Nove betone lahko barvamo po najmanj 28 dneh.

PRIPOMOČKI, ORODJA

Pleskarski valjček, čopič.

Vedra, posode in orodje takoj očistimo z vodo. Takoj moramo očistiti tudi vgrajene elemente na fasadi.

EMBALIRANJE

V vedrih po 25 kg.

SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber

